



SOLID COLOR STAIN VENTI

SCHNELLTROCKNENDER FENSTER- UND TÜRENLACK

Eigenschaften

SOLID COLOR STAIN VENTI ist ein äußerst schnell trocknender, sehr schnell blockfester Holzansrich auf Acryl-Alkyd-Basis und ergibt seidenglänzende Oberflächen.

OWATROL- inside Technology sorgt für gute Haftung und sehr gute Verarbeitungs- und Verlaufeigenschaften. Enthält Filmschutz gegen Pilzbefall.

Einsatzgebiete

SOLID COLOR STAIN VENTI wird insbesondere für die Lackierung von Fenstern und Türen verwendet. Dieser hochwertige Anstrich kommt im Außenbereich sowohl für neue Hölzer, als auch bei der Überarbeitung von Altanstrichen zum Einsatz. **SOLID COLOR STAIN VENTI** wird verwendet für alle Holzsorten, die üblicherweise für den Bau von Fenstern und Türen eingesetzt werden.

Einsatzbeispiele

- Eingangstüren
- Fenster
- Tore
- Fensterläden
- und alle anderen Holzflächen, auf denen schnelle Trocknung des Anstriches gewünscht ist

Vorbereitung

Bewittertes oder bereits zuvor mit Anstrichen behandeltes Holz muss von Verschmutzungen befreit werden, evtl. Schimmel- oder Pilzbefall ist mit haushaltsüblichem, verdünntem Chlorreiniger zu entfernen (gründlich nachspülen). Anschließend muss der Untergrund mind. 2 bis 3 Tage trocknen (max. Holzfeuchte: 19 %). Stark saugende Bereiche (Stirnseiten, Hirnholz usw.) sollten zuvor mit **OWATROL OIL***** gesättigt werden, um das Saugverhalten auszugleichen und gleichmäßige Oberflächen zu erhalten. Mind. 24 Stunden trocknen lassen.

Neues Holz

Neues Holz sollte im Zeitraum von ein bis drei Monaten nach der Installation behandelt werden. Einige neue Hölzer zeigen von der vorangegangenen Holzverarbeitung eine glänzende Oberfläche, wodurch ein gutes Eindringen des Anstriches verhindert wird. In diesem Fall wird eine Vorbehandlung mit **INNOCLEAN A***** und **OWATROL NET-TROL***** vorgenommen, um bestmögliche Haftung zu erreichen. Bei tanninhaltigen Hölzern muss mit **OWATROL NET-TROL***** vorgereinigt werden, um Ausblutungen (vor allem bei hellen Farbtönen) zu verhindern.

Verarbeitung

SOLID COLOR STAIN VENTI wird auf offenporige, trockene und saubere Untergründe aufgetragen.

Es sind sowohl Anstriche auf neuem Holz möglich als auch nach Anschliff auf bereits farblich gestalteten Flächen.

SOLID COLOR STAIN VENTI wird unverdünnt mit Pinsel mit synthetischen Borsten (z.B. **INNOPIX**) oder Rolle aufgetragen, nachdem die verschiedenen Gebinde sorgfältig aufgerührt und untereinander gemischt wurden, um Farbtonunterschiede zu verhindern. **SOLID COLOR STAIN VENTI** wird in drei gleichmäßigen, nicht übermäßig dicken Anstrichen aufgetragen. Zwischen den Arbeitsgängen ist eine Trocknungszeit von nur 1 bis 2 Stunden nötig, so dass der gesamte Farbaufbau schon in 4 Stunden abgeschlossen ist.

Anzahl der Anstriche und Ergiebigkeit

SOLID COLOR STAIN VENTI wird als Voranstrich, Zwischenschicht und seidenglänzendem Finish verwendet – nur ein Produkt ohne separate Grundierung.

Die Ergiebigkeit beträgt ca. 10-12 m²/Liter je Anstrich, bei bereits bewitterten Flächen ca. 8-10 m²/Liter für den ersten Anstrich. Die Ergiebigkeit variiert in Abhängigkeit von Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und -porosität.

Fortlaufende Unterhaltung

Bei Bedarf zur Entfernung von Pilzsporen mit Wasser und Seife reinigen, danach gründlich abspülen. Ein Erneuerungsanstrich mit **SOLID COLOR STAIN VENTI** kann auf die gereinigte, trockene Oberfläche nach leichtem Mattieren mit Schleifvlies erfolgen.

Weitere Tipps

Pflanzen sowie angrenzende Bereiche, die nicht beschichtet werden sollen, müssen sorgfältig abgedeckt werden. Restmengen sollten in gut verschlossene, kleinere innenbeschichtete Blech- oder Glasgebände umgefüllt werden.

Verarbeitungstemperatur optimal: 10°C bis 27°C, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten; nicht verwenden, wenn kaltes, nasses Wetter innerhalb der nächsten 24 Stunden zu erwarten ist.

Trocknungszeit: handtrocken: 30 bis 60 Minuten. Blockfest: 4 bis 6 Stunden; die Aushärtungszeit kann durch hohe Luftfeuchtigkeit oder kühle, feuchte Bedingungen verzögert werden.

Reinigung der Werkzeuge: mit Wasser und Seife; nach erfolgter Trocknung ist **SOLID COLOR STAIN VENTI** nur noch mit Farbfentfernern abzulösen.

Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebände; vor Frost schützen.

*** Derselbe Hersteller

SICHERHEITSHINWEISE

Enthält 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT, 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/L (2010). Dieses Produkt enthält max. 129 g/L VOC.

Stand: 10/2017